

Штукатурка фасадная усиленная FS-410



ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка фасадная усиленная HAGAST FS - 410 применяется для прочного и высококачественного выравнивания стен внутри и снаружи зданий (фасад, цоколь), создавая трещиностойкую готовую поверхность для нанесения декоративных финишных покрытий. Штукатурка легко наносится на основание ручным и машинным способом без потерь и подтеков, легко выравнивается до гладкой поверхности за минимальное число проходов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Выравниваемое основание должно обладать достаточной прочностью, возраст бетонных и цементно-песчаных оснований не менее 28 суток. На основании не должно быть пыли, масляных, битумных пятен и других загрязнений, препятствующих прочному сцеплению с поверхностью. Рекомендуется заделать трещины, локальные ямы и резкие перепады уровня основания. Для снижения впитывающей способности и повышения прочности сцепления очищенное основание обрабатывают грунтом HAGAST «Контакт». Сильно впитывающие основания повторно

- высокая прочность
- гладкая готовая поверхность
- широкий интервал выравнивания
- для ручного и машинного нанесения
- высокая морозостойкость
- для наружных и внутренних работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие	10 МПа
Прочность на изгиб	4 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Слой нанесения	5 – 40 мм
Расход при толщине 10 мм	16 – 18 кг/м ²
Количество воды	0,17 – 0,19 л/кг
Жизнеспособность	3 часа
Морозостойкость	100 циклов
Температура нанесения	+5 ...+30 °С
Температура эксплуатации	-50...+70 °С

ОСНОВАНИЯ:

Прочные недеформирующиеся: бетон, кирпич, цементно-песчаные, газо- и пенобетон.

грунтуются после высыхания предыдущего слоя.

Не допускать загрязнения загрунтованной поверхности!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

При машинном нанесении сухую смесь засыпать в бункер штукатурной станции. Обеспечив необходимое давление воды, необходимо отрегулировать ее расход по консистенции раствора. Для разных штукатурных станций бывает разный

Штукатурка фасадная усиленная FS-410

расход воды.

При ручном нанесении сухую смесь из мешка постепенно высыпать, одновременно перемешивая, в емкость с чистой водой из расчета 0,17 – 0,19 л воды на 1 кг смеси (на мешок 40 кг 6,8 – 7,6 л). Перемешивание осуществляется профессиональной дрелью до образования однородной консистенции. Раствор готов к применению после повторного перемешивания с паузой 3 – 5 минут.



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Приготовленный раствор наносят на подготовленное основание и выравнивают правилом. При необходимости заранее устанавливают профильные маячки с шагом 1 – 2 метра. Ширину шага установки маяков выбирают исходя из длины используемого правила и жизнеспособности раствора. После выравнивания правилом штукатурку возможно загладить гладилкой или затереть полутерком. Рекомендуемый слой нанесения без штукатурной сетки на стене – 5 – 40 мм, на потолке – 5 – 20 мм. Во время выполнения работ и в последующие 7 суток температура воздуха и основания должна быть от +5 °С до +30 °С, также необходимо обеспечить защиту от сквозняков и прямых солнечных лучей.