

Штукатурка гипсовая суперлегкая GS-408 Серая



ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка гипсовая суперлегкая HAGAST GS-408 Серая предназначена для суперлегкого выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений слоем от 5 до 100 мм за одно нанесение без сползания и подтекания. Максимальная толщина при выравнивании потолков – до 40 мм. Штукатурка легко подрезается и затирается мокрым способом («глянцуется»), создавая прочную и гладкую поверхность для дальнейшего нанесения финишных декоративных материалов. Штукатурка обладает хорошей паропроницаемостью, создавая благоприятный микроклимат в помещении.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Выравниваемое основание должно обладать достаточной прочностью, возраст бетонных и цементно-песчаных оснований не менее 28 суток. На основании не должно быть пыли, масляных, битумных пятен и других загрязнений, препятствующих прочному сцеплению с поверхностью. Рекомендуется заделать трещины, локальные ямы и резкие перепады уровня основания. Для снижения впитывающей способности и повышения прочности сцепления очищенное основание обрабатывают грунтом HAGAST «Контакт». Сильно впитывающие основания повторно

- слой нанесения 5-100 мм
- высокая паропроницаемость
- легкость в работе
- для машинного и ручного нанесения
- для внутренних работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция	1,2 мм
Прочность на сжатие	3 МПа
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Толщина слоя для стен	5 – 100 мм
Количество воды	0,4 – 0,5 л/кг
Толщина слоя для потолка	5 – 40 мм
Расход при толщине 10 мм	8 кг/м ²
Жизнеспособность	2 часа
Время высыхания	7 суток
Температура нанесения	+5 ...+30 °С
Температура эксплуатации	+5...+40 °С

ОСНОВАНИЯ:

Прочные недеформирующиеся: бетон, кирпич, цементно-песчаные, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

грунтуются после высыхания предыдущего слоя.

Не допускать загрязнения загрунтованной поверхности!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

При машинном нанесении сухую смесь засыпать в бункер штукатурной станции. Обеспечив необходимое давление воды, необходимо отрегулировать ее расход по консистенции раствора.

Штукатурка гипсовая суперлегкая GS-408 Серая

Для разных штукатурных станций бывает разный расход воды.

При ручном нанесении сухую смесь из мешка постепенно высыпать, одновременно перемешивая, в емкость с чистой водой из расчета 0,4 – 0,5 л воды на 1 кг смеси (на мешок 30 кг 12 – 15 л). Перемешивание осуществляется профессиональной дрелью до образования однородной консистенции. Раствор готов к применению после повторного перемешивания с паузой 3 – 5 минут.



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Приготовленный раствор наносят на основание захватками, объем которых выбирается исходя из жизнеспособности раствора, а затем выравнивают правилом. При необходимости рекомендуется выставить профильные маяки. По истечении 30 – 60 минут после первоначального выравнивания штукатурку подрезают трапециевидным правилом, а спустя еще 30 – 60 минут «оживляют» верхний слой круговыми движениями губчатой теркой, смоченной в воде, и заглаживают шпателем. Для получения более гладкой поверхности штукатурки процесс гляцевания повторяют через 6 – 12 часов.