HAGAST
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Служба технической поддержки
8 800 222–62–60
Звонок по России бесплатный

Клей монтажный KAS-510

- пластичность
- для стен и перегородок
- для блоков любого размера
- корректировка блоков до 15 мм
- морозостойкость

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей монтажный HAGAST KAS-510 предназначен для возведения перегородок и стен из блоков ячеистого бетона (газобетон, пенобетон, газосиликат, керамзитобетон, пенополистирол-бетон), применяется для пазовых и беспазовых блоков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый, белый
Фракция	0,63 мм
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Прочность на сжатие	5 МПа
Количество воды на 1 кг	0,16 – 0,18 л/кг
Открытое время	10 мин
Жизнеспособность	4 час
Слой нанесения	2-15 мм
Расход при 1 мм	1,3 кг
Подвижность	Пк2
Морозостойкость	50 циклов
Температура нанесения	+5 …+30 °С
Температура эксплуатации	-50…+70 °С

ОСНОВАНИЯ:

Прочные недеформирующиеся: бетон, цементно-песчаные.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора следует использовать чистые емкости, инструменты и воду. В чистую емкость вылить отмеренную порцию чистой воды из расчета на 1 кг сухой смеси 0,16–0,18 л воды (на 25 кг – 4–4,5 л, на 40 кг – 6,4–7,2 л). При постоянном перемешивании постепенно высыпать содержимое мешка в емкость и тщательно перемешать до однородной пластичной массы. Дать приготовленному раствору отстояться 3–5 минут и повторно перемешать. Перемешивание производится соответствующим профессиональным миксером для растворов либо дрелью на малых оборотах с соответствующей насадкой. Жизнеспособность приготовленного раствора допускает его использование в течение 240 минут. При повышении вязкости раствора в пределах данного времени необходимо дополнительно перемешать его без добавления воды. Во избежание изменений и несоответствия заявленных результатов и характеристик материала не рекомендуется добавлять сторонние компоненты и превышать максимальный объем воды в соотношении.

Клей монтажный KAS-510

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

При помощи шпателя или кельмы клеевой раствор нанести на основание или вертикальную и горизонтальную поверхности соседних, уже приклеенных блоков и распределить его равномерным гребневым слоем по поверхности при помощи зубчатого шпателя. Размер зубьев выбирается из расчетного клеевого слоя и его контактной зоны соприкосновения с блоком. Площадь единовременного нанесения клеевого раствора выбирается опытным путем и с учетом 10 минут открытого времени с момента его нанесения на рабочую зону поверхности блока.