HAGAST
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Служба технической поддержки
8 800 222–62–60
Звонок по России бесплатный

Штукатурно-клеевая смесь TS-410

- для системы утепления фасада
- для монтажа теплоизоляции
- для базового штукатурного слоя
- высокая прочность сцепления
- для внутренних и наружных работ

ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурно-клеевая смесь HAGAST TS-410 предназначена для монтажа минераловатных и пенополистирольных плит, создания базового штукатурного слоя. Рекомендуется для мокрой системы утепления фасада с тонким штукатурным слоем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие	10 МПа
Прочность сцепления с основанием	1 МПа
Прочность сцепления с утеплителем	0,12 МПа
Количество воды	0,26 – 0,3 л/кг
Жизнеспособность	1 час
Слой нанесения	2-25 мм
Расход при 1 мм	1,3 кг
Морозостойкость	50 циклов
Температура нанесения	+5 …+30 °С
Температура эксплуатации	-50…+70 °С

ОСНОВАНИЯ:

Прочные недеформирующиеся: бетон, кирпич, цементно-песчаные, газобетон, пенобетон, керамзитобетон.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь из мешка постепенно высыпать, одновременно перемешивая, в емкость с чистой водой из расчета 0,26-0,3 л воды на 1 кг смеси (на мешок 20 кг 7–9 л). Перемешивание осуществляется профессиональной дрелью до образования однородной консистенции. Раствор готов к применению после повторного перемешивания с паузой 3–5 минут.

Перед приклеиванием плит из минеральной каменной ваты следует предварительно загрунтовать поверхность плиты тем же раствором, но более жидкой консистенции. Перед приклеиванием плит из пенополистирола обязательно предварительно обработать рабочую поверхность грубозернистой шлифовальной бумагой для создания шероховатой поверхности. Нанесение клеевого состава на теплоизоляционные плиты проводят с помощью кельмы полосой шириной от 5 до 8 см и толщиной от 2 до 3 см по всему

Штукатурно-клеевая смесь TS-410

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

периметру с отступлением от краев от 2 до 3 см и дополнительным нанесением от трех до шести пятен клеевого состава диаметром 8–10 см на центральную часть плоскости плиты. Полоса клеевого состава, наносимого по контуру плиты, должна иметь разрывы для исключения образования воздушных пробок. Плиты из минеральной каменной ваты с волокнами, расположенными перпендикулярно ее внешней поверхности (ламельные изделия), устанавливают на сплошной слой клеевого состава (нанесение клея зубчатой кельмой (с размером зубца 10x10 мм) под 45° к плите). Плиты утеплителя крепятся в одной плоскости, с Т-образной перевязкой швов, вплотную одна к другой. Зазор между плитами не более 2–3 мм. Последующие работы по установке дюбелей и устройству армированного базового штукатурного слоя можно производить не ранее чем через 72 часа.