

Штукатурка декоративная «Короед»



- удобство в работе
- быстрое формирование фактуры
- морозостойкость
- для внутренних и наружных работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый, серый
Прочность на сжатие	7 МПа
Фракция	2 и 3 мм
Прочность сцепления с основанием	0,5 МПа
Расход	2 – 3 кг/м ²
Количество воды	0,18 – 0,2 л/кг
Жизнеспособность	2 часа
Морозостойкость	50 циклов
Температура нанесения	+5 ...+30 °С
Температура эксплуатации	-50...+70 °С

* **имеется вариант на белом цементе**

ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка декоративная HAGAST «Короед» предназначена для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой фактурой внутри и снаружи зданий. Применяется в качестве декоративного слоя для систем теплоизоляции фасадов с пенополистирольными и минераловатными плитами.

ОСНОВАНИЯ:

Прочные недеформирующиеся: бетон, кирпич, цементно-песчаные, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Выравниваемое основание должно обладать достаточной прочностью, возраст бетонных и цементно-песчаных оснований не менее 28 суток. На основании не должно быть пыли, масляных, битумных пятен и других загрязнений, препятствующих прочному сцеплению с поверхностью. Рекомендуется заделать трещины, локальные ямы и резкие перепады уровня основания. Для снижения впитывающей способности и повышения прочности сцепления очищенное основание обрабатывают грунтом HAGAST «Контакт». Сильно впитывающие основания повторно

грунтуются после высыхания предыдущего слоя.

Не допускать загрязнения загрунтованной поверхности!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь из мешка постепенно высыпать, одновременно перемешивая, в емкость с чистой водой из расчета 0,18 – 0,2 л воды на 1 кг смеси (на мешок 25 кг 4,5 – 5 л).

Штукатурка декоративная «Короед»

Перемешивание осуществляется профессиональной дрелью до образования однородной консистенции. Раствор готов к применению после повторного перемешивания с паузой 3–5 минут.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Готовый раствор наносят при помощи шпателя (гладилки) из нержавеющей стали на подготовленную поверхность толщиной, равной размеру зерна. Фактуру формируют разными движениями при помощи пластиковой терки, сразу же после нанесения раствора, не дожидаясь заветривания материала. Периодически удаляйте излишки, образующиеся на рабочей поверхности пластиковой терки. Не возвращайте излишки связующего обратно в ведро с материалом. Участки нанесения стыкуют до того, как штукатурка начнет высыхать. Рекомендуется брать материал из одной партии для создания фактурной поверхности.

